


ONYX 60x120 / 120x120



Vlastnosti

Rozmery	60x120 / 120x120
Tvar	Obdĺžnik
Povrch	Leštené
Farby	Béžová, Šedá, Ostatné farby
Textúra	Kameň
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategórie	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón



NYX007 60x120 cm
Hrúbka 9.3
Balenie obsahuje 1.44 m², 2




NYX008 120x120 cm
Hrúbka 9.3
Balenie obsahuje 1.44 m², 1




NYX004 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



NYX005 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



NYX006 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



NYX001 60x120 cm
Hrúbka 9.3
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



NYX002 60x120 cm
Hrúbka 9.3
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



NYX003 60x120 cm
Hrúbka 9.3
Balenie obsahuje 1.44 m², 2

Vysvetlivky

PU	Leštený povrch Leštený prefarbený črep neglazovanej dlaždice.
-----------	---

RT**Rektifikovaná dlažba**

Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

PO**Slinutá dlažba**

Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornosť**

Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.